

ARD

IMPRÆGNERING

S2

**SOLVENTBASERET IMPRÆGNERING
TIL ALLE MINERALSKE OVERFLADER**

EGENSKABER


- Farveløs
- UV-beständig
- Diffusionsåben
- Plet, smuds, fedt, olie og vandafvisende
- Forlænger overfladens levetid med mange år
- Hindrer indtrængning af vand/fugt i materialerne
- Hæmmer udviklingen af alger og andre grønne belægninger og forhindrer frostsprængninger.
- Overflader behandlet med ARD Imprægnering S2 er nemmere at vedligeholde og rengøre.



**OLIE- &
VANDAFVISENDE**



**DIFFUSIONS-
ÅBEN**



**SELVRENSENDE
EFFEKT**



**STYRKER
OVERFLADEN**



**LANG
LEVETID**



**NANO-
TEKNOLOGI**

PRODUKTBESKRIVELSE

ARD Imprægning S2 er en solventbaseret imprægning, der er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi. Produktet trænger dybt ind i selv hårde overflader som f.eks. granit og marmor, men kan også bruges til alle mineralske overflader, hvor man ønsker beskyttelse mod indtrængning af vand, olie, fedt fra grillen, ketchup, rødvin etc. Beskytter desuden mod smuds og alger.

ARD Imprægning S2 har selvrensende egenskaber, som minimerer vedhæftning af pletter, grønne belægninger og oliepletter. Den behandlede overflade danner ikke film, er fuld diffusionsåben og farveløs efter endt behandling.

TEKNISKE DATA

Farve: Farveløs efter påføring

Tørretid: Ca. 1-2 timer ved 20 °C (60% relativ fugtighed).

Færdsel bør først ske efter ca. 6 timer, trafik først efter minimum 24 timer. Gennemhærdet efter 6-8 døgn ved 20 °C.

Rækkeevne: Ca. 2-12 m²/liter afhængig af underlagets sugsevne.

Påføring: Pensel, malarulle eller lavtrykssprøjte

Fortynding: Klar til brug, må ikke fortyndes.

Rengøring: Rengøres i terpentintilføjelse umiddelbart efter brug.

Emballage: 25 ltr.

Holdbarhed: 4 måneder i original ubrudt emballage.

Opbevaring: Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn.

MAL kode (1993): 00-1.

VOC: VOC-MAX: 15 g/l.

VOC-GRÆNSEVÆRDI (A/c (OB)): 430 g/l.

Unik formelidentifikator (UFI): QN54-393X-J37E-YRHY

ANVENDELSE

Ved nyere overflader mindre end 1 år gamle, skal man stadig huske at sikre sig, at de er tørre og fri for urenheder, inden imprægningen foretages. Overflader ældre end 1 år skal rengøres grundigt med højtryksrensere, og slutteligt desinficeres. Herved kommer du i dybden og fjerner snavset inden du igen forseglar den med ARD Imprægning S2. Overfladen skal være ren og tør, før der påføres ARD Imprægning S2.

ANBEFALING

Foretag altid et prøveopstrøg på et lille test område, for at sikre foreneligheden og kompatibiliteten af produkt og overflade. Husk ligeledes, at produktet ikke må påføres glas og vinduer af nogen art, da dette kan medføre mattering af samme.



FORTYNDING




BRUG PENSEL




BRUG RULLE



BRUG SPRAY



TEMPERATUR



LUFT-FUGTIGHED



TÅLER IKKE FROST



KRÆVER RENGØRING

